

Mapeband SA

**Öntapadó butyl
hajlaterősítő szalag
lúgálló gumírozott
szövetrel rugalmas
vízszigetelő
rendszerekhez**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Mapeband SA** öntapadó butil gumiszalag a vízszintes és függőleges felületek közötti hézag vízszigetelésére teraszokon, erkélyeken, fürdőszobákban és zuhanyozókban.

Ez a szalag kiegészítő terméke a rugalmas vízszigetelő rendszereknek, mint pl. a **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapegum WPS**, **Mapelastic AquaDefense** és az **Aquaflex Roof**.

Jellemző alkalmazások

- Sarok-, illetve fal- és padlócsatlakozások vízszigetelése teraszokon, erkélyeken és fürdőszobákban.
- Különböző típusú anyagok közötti szigetelés (bitumenes lemezek, fém, kerámia és cementkötésű esztrichek).
- Kis, nehezen elérhető hézagok szigetelése, mint pl. ablakok és ajtók csatlakozásai, szegélyek és aljzatok.

ELŐNYÖK

- Gyors, egyszerű alkalmazás.
- Sokoldalú.
- Lúgálló.
- Kiváló tapadás bármely típusú aljzathoz.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapeband SA** butyl gumiból álló öntapadó szalag külső felületén lúgálló nem-szőtt polipropilén szövetrel kasírozva, amely kiváló tapadást biztosít a rá felhordott vízszigetelő rendszernek.

A **Mapeband SA** tapad a különböző típusú nem nedvszívó aljzatokhoz, mint pl. alumínium, réz, acél, műanyag, bitumenes vízszigetelő lemezek, kerámia és nedvszívó aljzatokhoz, mint pl. beton, falazat, pórusbeton, szálcement felület és vakolat.

A **Mapeband SA** azonnal vízálló és esőálló, valamint jó szakítószilárdsággal rendelkezik.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a **Mapeband SA**-t nedves aljzatokra.
- Ne használja a **Mapeband SA**-t víznyomásnak kitett felületeken.
- Használja a **Mapeband SA**-t vízszigetelő rendszerekkel, mint pl. **Mapegum WPS** vagy **Aquaflex Roof** vagy a **Mapelastic** termékcsalád tagjaival.
- Kerámia felületre hordjon fel egy réteg **Eco Prim Grip** alapozót a **Mapeband SA** elhelyezése előtt.

Mapeband SA



Mapeband SA bedolgozása esztrichre



Mapeband SA bedolgozása nehezen hozzáférhető helyekre, mint pl. lépcső alá



Mapeband SA bedolgozása sarokba

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Anyag típusa:	butyl gumi nem-szőtt szövetvel
Szín:	szürke
Szélesség (mm):	100
Vastagság (mm):	kb. 2
Butylgumi réteg sűrűsége ISO 10563 (g/cm ³):	kb. 1,60

ALKALMAZÁSI ADATOK

Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +30°C-ig
Üzemi hőmérséklettartomány:	-30°C-tól +80°C-ig

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Tapadás 7 nap után +23°C-on (N/mm):	
- beton:	2,0
- réz:	2,0
- alumínium:	1,5
- acél:	2,2
- Eco Prim Grip-pel alapozott kerámia:	2,0
- Topcem Pronto:	1,8
- bitumenes lemez Primer per Aquaflex-szel kezelve:	1,3

- Ha a terméket bitumenes lemezre helyezi el, alapozza a felületet egy réteg **Primer per Aquaflex**-szel.
- +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten dolgozza be.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A Mapeband SA-t fogadó felület legyen megfelelően érlelt, szilárd, tiszta és száraz, és olaj-, zsírfoltoktól, cementtejtől és egyéb más terméktől vagy szennyeződéstől mentes, amelyek akadályozhatják a ragasztószalag teljes tapadását.

A Mapeband SA alkalmazható betonfelületen, tömör vagy üreges téglán és betonelemeken, amennyiben azoknak nincsenek éles sarkai vagy durva élei.

Ha a felület simítást igényel, használja a MAPEI **Planitop** vagy **Mapegrout** termékcsaládjának megfelelő tagját.

Málló vagy poros aljzatokon szilárdítsa meg a felületet **Primer 3296**-tal, mielőtt a Mapeband SA-t bedolgozza.

A felületszilárdító termék anyagszükséglete 0,1-0,5 kg/m² a kezelt felület nedvszívó

képességétől és porozitásától függően. Meglévő kerámiaburkolatú padlókon a felületet kezelje **Eco Prim Grip** alapozóval, mielőtt a Mapeband SA-t bedolgozza. Ha a Mapeband SA-t bitumenes lemezre kell bedolgozni, a felület legyen tökéletesen tiszta és egy réteg **Primer per Aquaflex**-szel kezelt. A Mapeband SA-t akkor dolgozza be, ha az alapozó érintésre száraz.

A termék bedolgozása

Tekerje ki a Mapeband SA-t, terítse le egy szilárd felületre és vágja le a szükséges hosszt.

Helyezze a Mapeband SA-t a vízszigetelő hézag elejéhez, és részlegesen távolítsa el a védőfilm két oldalának egyikét. Simítsa le a szalagot középtől a szélek felé haladva a tapadás elősegítésére és a gyűrődések, szalag alatti légbuborékok képződésének megelőzésére.

Távolítsa el a védőfilm megmaradt részét a Mapeband SA szalag teljes felragasztásához.

A szalagok közötti átlapolások hossza legalább 5 cm legyen.

Ha a szalagot felragasztotta, simítsa át a felületet egy gumihengerrel a biztos tapadás érdekében.

Befejezéséppen vízszigetelje a felületet a **Mapelastic** termékcsalád valamelyik tagjával, **Mapegum WPS**-sel vagy **Aquaflex Roof**-fal.

KISZERELÉS

25 m x 10 cm-es tekercseket tartalmazó dobozok.

TÁROLÁS

+20°C-on tárolja. Biztosítsa, hogy ne nyomódjon össze, védje nedvességtől és hőtől.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapeband SA** egy termék, amelyhez a jelenlegi európai szabályozásnak (Reg. 1096/2007/CE-Reach) megfelelően nem szükséges biztonsági adatlap készítése. A használat során javasolt védőkesztyű és szemüveg használata és a munkaterületre vonatkozó biztonsági előírások betartása.

SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT TERMEK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



Mapeband SA bedolgozása élekekhez





TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET