



## PRONTO

A PRONTO egy hideg aszfalt keverék, bitumen, emulzifikálók és ásványi őrlemény felhasználásával útjavítási és útkarbantartási munkákra ahol praktikus, gyors megoldásra van szükség.



**Guaranteed Quality**  
UNI ISO 9001 and UNI ISO 14001



**Polyglass is a member of  
Green Building Council**



*Adds value!*

## MŰSZAKI LEÍRÁS

A PRONTO egy felhasználásra kész, bitumenes keverék. Az anyag homok és murva adalékanyagokból készül. Az adalékanyagokat bitumen és növényi olaj köti össze. Ezek a kötőanyagok teszik használhatóvá a terméket még hónapokkal (6 hónappal) a csomagolást követően is. A PRONTO nyári és téli felhasználásra egyaránt egyféle összetételben és 0,5 cm-es szemcseméretben kapható. Állagát tekintve az anyag bizonyos idő után összeáll, betömörödik.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PRONTO használata főként útkarbantartásra, kisebb kátyúk megszüntetésére, kis felületek felújítására és javítására, valamint rések kitömésére ajánlott. Gyorsan és könnyedén teríthető, nem igényel szakértelmet, és egy szintre hozza az egyenetlen felületeket. Városi és külvárosi környezetben egyaránt ellenáll a járművek által a főútvonalakon és a mellékutakon keltett hatásoknak.

## ALKALMAZÁSI MÓDOK

A PRONTO használatra kész állapotban kapható, de a felhordásához tiszta felületre van szükség. A termék nem igényel alapozást. Figyeljen rá, hogy a felújításként terítendő felület ne legyen 5-6 cm-nél vastagabb, ellenkező esetben további rétegeket kell felhordani, és ezeket speciális szerszámokkal, nagyon alaposan tömöríteni kell.

A termék akkor köt meg véglegesen, amikor a felülete tömörre válik. A forgalom korlátozását követően alaposan tömöríteni kell az anyagot úthengerrel, lapvibrátorral vagy egyéb tömörítő eszközzel. Ilyen esetben tanácsos a felületre hinteni egy réteg pormentes homokot. A műveletek befejeztével a gépjárművek rögtön igénybe vehetik az úttestet.

## TERMÉKJELLEMZŐK

HALMAZÁLLAPOT	Szilárd
SZÍN	Fekete
TÉRFOGATSÚLY	1,700 kg/m <sup>3</sup>
ANYAGIGÉNY	Hozzávetőleg 17-18 kg/m <sup>2</sup> a tömítendő rész szélességének minden centiméterére (puha agyag esetén)
FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET	5÷35 °C
PLASZTIKÁTOR ADALÉK	A bitumen súlyának 6%-a
HASZNOS RÉTEGVASTAGSÁG	Minimum 2,5 cm / maximum 5 cm

## ANYAGÖSSZETÉTEL

ADALÉKANYAGOK	Válogatott anyagok (homok és jó minőségű murva)
KÖTŐANYAG	Bitumen, növényi és ökoölaj
BITUMEN FOLYÓSÍTÓ	Plasztifikátorok és adalékok

## KISZERELÉSI EGYSÉG, TÁROLÁS ÉS A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

ZSÁKOK	25 kg
TÁROLÁS	Tartsa a zsákokat jól lezárva, és ha lehet, ne tegye ki őket légköri anyagok, úgymint közvetlen UV sugárzás, illetve víz hatásának, valamint hideg (5 °C-nál alacsonyabb) hőmérsékletnek, mert alacsony hőmérsékleten az anyag megkeményedik. Ne helyezze az áruval megrakott raklapokat egymásra, mert ez megrongálja az anyagot. Megfelelő tárolás mellett a termék a csomagolástól számított 6 hónapig eltartható. Ha a termék szavatossági ideje nyári időszakban jár le, a termék használható marad.

## BIZTONSÁGI NORMÁK

Lásd a biztonsági adatokat

A számszaki adatok, információk és javaslatok a POLYGLASS S.P.A. tapasztalataiból származnak. A POLYGLASS S.P.A. ugyanakkor nem felelős ezek felhasználásából eredő végeredményért, továbbá az esetleges szabadalmi jogok, vagy harmadik felek jogainak megsértéséért. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki irodánkkal. A POLYGLASS S.P.A. fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a műszaki adatlapot, amennyiben a termék fejlesztése okán ez szükségessé válik.



*Adds value!*

POLYGLASS SPA

Székhely - Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Központi iroda - Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Olaszország - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118

www.polyglass.com - info@polyglass.it